

9602411 | Macho de roscar máquina estándar HSS-E5 (cobalto 5 %) -Tratamiento STEAM -M MF -DIN 371 -Recto -6H -Mango reforzado

Macho para hierro fundido. Cola reforzada.



- Especial fundiciones
- Roscado preciso y seguro
- Made in Spain
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Tratamiento STEAM

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².
- + Tratamiento STEAM : Tratamiento de oxidación por vapor. ➡ Evita la unión en frío. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.



Codigo	EAN	Sistema	Ø	Paso	Norma	Broca	L	I	I4	I5	Cad	PCB
960241100300050	8420609301421	M	3	0,5	DIN 371	2,50	56	10	2-3	2,70	1	1
960241100400070	8420609301469	M	4	0,7	DIN 371	3,30	63	12	2-3	3,40	1	1
960241100500080	8420609301513	M	5	0,8	DIN 371	4,20	70	14	2-3	4,90	1	1
960241100600100	8420609301551	M	6	1	DIN 371	5,00	80	16	2-3	4,90	1	1
960241100800125	8420609301605	M	8	1,25	DIN 371	6,75	90	18	2-3	6,20	1	1
960241101000150	8420609301674	M	10	1,5	DIN 371	8,50	100	20	2-3	8,00	1	1
960241101000100	8420609301650	MF	10	1	DIN 371	9,00	90	18	2-3	8,00	1	1
960241101000125	8420609301667	MF	10	1,25	DIN 371	8,75	100	20	2-3	8,00	1	1