

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 500 N/mm2



- Especial aceros resistentes
- Acero rápido

Máquinas



Aplicaciones

N 1.4	N 2	P 1	P 2	P 3
N1-4- Serie de aluminio 4000 Aleación: Con Silicon	N2- aleación de magnesio	P1- Aceros no realizados	P2- Steels Allied débilmente	P3- aceros de aleación fuerte

Características



Propiedades y beneficios

⊕ Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	l4(h)	I5	Cad	PCB
966310100180280	8420609351945	BSPT Rc	1/8"	28	TivolyNorm		70	15	2-3	6,20	1	1
966310100140190	8420609351938	BSPT Rc	1/4"	19	TivolyNorm		70	21	2-3	9,00	1	1
966310100380190	8420609351969	BSPT Rc	3/8"	19	TivolyNorm		75	21	2-3	11,00	1	1
966310100120140	8420609351921	BSPT Rc	1/2"	14	TivolyNorm		80	27	2-3	14,50	1	1
966310100340140	8420609351952	BSPT Rc	3/4"	14	TivolyNorm		90	27	2-3	18,00	1	1
966310110000110	8420609351990	BSPT Rc	1"	11	TivolyNorm		110	39	2-3	20,00	1	1