8036371 | Fraise d'ébauche HSSE-PM -Revêtue HIGHCUT -DIN844BK -Z4-6 -Hél.30° -Normale

Fraise d'ébauche performante. L'acier fritté confère à l'outil une résistance l'usure accrue. Usage polyvalent. Son revêtement HIGHCUT permet d'accroître les conditions de coupe. Fabriqué en France.



- **Usage polyvalent**
- **Spécial alliages réfractaires**
- **Durée de vie supérieure**
- **Made in France**

- Acier fritté ASP
- Revêtement HIGHCUT

Machines

Applications

K-Fontes ferreux à copeaux courts | M- Aciers inoxydables | P-ACIERS Ferreux copeaux longs | S2-Alliage à base Nickel | S3-Alliage à base Cobalt | S4-Alliage à base Titane

Caractéristiques

Propriétés et bénéfices

- Acier fritté ASP : issus de la métallurgie des poudres, les ASP offrent une haute teneur en alliages extrêmement homogène, excellents supports pour les revêtements PVD. Très bonne résistance à la chaleur et à l'écaillage, ils prolongent la durée de vie des outils.
- Revêtement HIGHCUT : épaisseur 2/4µm, dureté 3200HV, coef de frottement 0,2, tenue à chaud 400°C. Ténacité élevée. Faible coefficient de frottement. Haute résistance à l'usure. Uniquement pour les aciers.

Code	EAN	Ø	d2	L	l	Z	QTY	PCB
80363710600	3221910634087	6	6	57	13	4	1	1
80363710700	3221910634094	7	10	66	16	4	1	1
80363710800	3221910634100	8	10	69	19	4	1	1
80363711000	3221910634124	10	10	72	22	4	1	1
80363711200	3221910634148	12	12	83	26	4	1	1
80363711400	3221910634155	14	12	83	26	4	1	1
80363711600	3221910634162	16	16	92	32	4	1	1
80363711800	3221910634179	18	16	92	32	4	1	1
80363712000	3221910634186	20	20	104	38	4	1	1